COFRA® BORN TO WORK

FICHA PRODUCTO

Expert - chaleco

Descripción	• 2 bolsillos delanteros • 2 amplios bolsillos delanteros uno con cierre de cremallera • aberturas laterales en la cintura • 4 bolsillos • portabadge • 1 bolsillo trasero • 3 bolsillos con cierre de cremallera • cremallera YKK®
Manutención	lavar la pieza a una temperatura max de 60°C, no blanquear, se puede lavar a seco, la pieza no soporta el secar en tambòr al aire caliente, planchado a baja temperatura (max 110°C)



cod.prod.	V016-0-00 beige/negro V016-0-02 azul marino/negro V016-0-03 fango/negro V016-0-04 gris oscuro/negro V016-0-05 negro/negro
normativa	EN ISO 13688:2013
tallas	46 – 66

ESPCÌFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

	metodo de prueba	*descripción*	*resultado obtenido*	*requisito mínimo*
Tejido base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composición de las fibras: algodòn/poliéster Tejido: twill 3/1	60 / 40 % urdido: 8 [hilos/cm] trama: 6 [hilos /cm]	
	EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	245 g/mq	
	EN ISO 105-C06 E2S: 1994	Solidez de color al lavado (60°C)	Variación de color: 4 Toma de color: 4	*1 - 5* *1 - 5*
	EN ISO 105 D01:1993	Solidez de color al lavado a seco	Variación de color: 4 – 5	*1 - 5*
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Estabilidad de dimensión al lavado (60°C)	Urdido: - 0.8 % Trama: - 1.0 %	*Max ± 3 %* *Max ± 3 %*
	ISO 105X12: 2001	Solidez de color al restregamiento	seco: 5 hùmedo: 4 – 5	*1 - 5* *1 - 5*
	EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3	Solidez de color a la luz	4	*1 - 5*
	ISO 105-N01:1993	Solidez de color al blanqueo	Variación de color: 4	*1 – 5*
	EN ISO 13934-2: 1999	Resitencia a la tracción	urdido: 1351 N trama: 830 N	*400 N* *400 N*
	EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	La determinación del PH del extracto acuoso	PH : 6.92	*3,5<PH≤9,5*
	EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	*≤30 ppm*

Los datos de esta ficha pueden cambiar sin antelación debido a cambios de los materiales y de los productos. Derechos reservados. Todos los nombres de productos y compañias son marcas registradas de sus respectivos proprietaros. Ninguna de las partes de esta ficha puede ser reproducida o utilizada sin la autorización por escrito de parte de Cofra.